

# RAMTOP CLEAR

**Bezbarwny preparat powłokowy do uszczelniania i utwardzania betonu**

## OPIS PRODUKTU

**RAMTOP CLEAR** jest gotowym do użycia bezbarwnym preparatem powłokowym uszczelniania i utwardzania betonu.

RAMTOP CLEAR jest produktem na bazie bardzo twardych, niskolepkich rozpuszczalnikowych żywic akrylowych.

RAMTOP CLEAR aplikuje się metodą natrysku lub rozprowadza się wałkiem z krótkim włosiem na młody lub w pełni stwardniały beton.

RAMTOP CLEAR zabezpiecza konstrukcje betonowe przed warunkami atmosferycznymi, dodatkowo uszczelnia oraz intensywnie utwardza powierzchnie betonowe, jednocześnie nadając im wysoki połysk.

RAMTOP CLEAR można stosować na świeżo stwardniały beton oraz na stwardniały (dojrzały) beton.

## ZASTOSOWANIE

**RAMTOP CLEAR** stosuje się na nowo wykonywanych konstrukcjach betonowych.

RAMTOP CLEAR stosowany na starych powierzchniach betonowych powoduje wysokie uszczelnienie i utwardzenie powierzchni zapobiegając tym samym intensywnemu pyleniu oraz ogranicza penetrację wody, olejów i tłuszczów.

## WŁAŚCIWOŚCI

- \* Wysokie zdolności powłokowe, utwardzające beton
- \* Wysokie zdolności uszczelniające betonu ograniczające penetrację wody, olejów tłuszczów itp.
- \* Wysoka odporność powierzchni betonu na ścieranie
- \* uszczelnia i zabezpiecza beton przed pyleniem
- \* do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego
- \* wysoka odporność na promieniowanie UV
- \* umożliwia wykonanie konstrukcji betonowej łatwej w utrzymaniu czystości
- \* efektywnie niskie koszty zastosowania

## ROZKŁADANIE PRODUKTU

**RAMTOP CLEAR** należy aplikować na suchą, czystą oraz pozbawioną kurzu i luźnych cząstek powierzchnię betonu. Podłoże betonowe musi być wolne od wszelkich środków antyadhezyjnych, olejów i środków ropopochodnych.

Preparat zaleca się nakładać metodą natrysku, ale dopuszczalne jest również malowanie pędzlem lub wałkiem z krótkim włosiem.

W miejscach, gdzie nałożono grubszą warstwę preparatu mogą pojawić się ciemniejsze przebarwienia na powierzchni betonu. Ciemniejsze przebarwienia na powierzchni betonu będą znikły w czasie dojrzewania betonu lub eksploatacji konstrukcji oraz nie wpływają negatywnie na jej jakość.

Przy wysokich temperaturach otoczenia opakowania z RAMTOP CLEAR powinny być przechowywane w chłodnych pomieszczeniach.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość (ciężar właściwy)	0,91 ±0,01 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość masy suchej	23,0 ±0,5%
Skuteczność pielęgnacji:	80% przy wydajności 5m <sup>2</sup> /l
Odporność na promieniowanie UV	pełna
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Zużycie materiału	od 0,15 + 0,25 kg/m <sup>2</sup> przy jednokrotnym nakładaniu
Czas wysychania	od 2 do 5 godz. (20°C)
Opakowania	20l, 200l, 1000l.

Magazynowanie: 12 miesięcy w chłodnych i suchych warunkach

## WARUNKI BHP

RAMTOP CLEAR należy składować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed działaniem ognia, wysokich temperatur, mrozu w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne, należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Szczegółowe informacje dotyczące warunków BHP w pracy z materiałem dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.